

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Защитная полироль для ЛКП автомобиля на основе нанокерамики. Наносится также на фары, диски, внешние пластиковые, резиновые и хромированные поверхности корпуса авто.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

1. Стойкость к воздействию коррозии и ультрафиолета
2. Супергидрофобный эффект
3. Обновление и насыщение цвета
4. Облегчает чистку поверхности
5. Превосходная атмосферостойкость
6. Выдерживает 50 моек
7. Срок службы 9-12 мес

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1. Хранить в недоступном для детей месте.
2. Хранить в сухом прохладном месте (<25 °C).
3. Не смешивать с другими продуктами.
4. Срок годности - 1,5 года с момента вскрытия упаковки и 2 года в закрытой упаковке от даты производства.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед использованием тщательно взболтать емкость в течении 3-5 минут. Наносить вручную аппликатором (входит в комплект) . Расход 12-25 мл. на 1 автомобиль. Наносится в 1 слой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1) Перед нанесением Ceramic Pro Light рекомендуется обработать поверхность полиролью Nano-Polish.
- 2) Взболтать емкость перед использованием в течении 3-5 минут.
- 3) Нанести небольшое количество на аппликатор. Соблюдайте экономичность расхода продукта.
- 4) Обработать поверхность без нажима небольшими участками до 60x60 см (до 1 элемента) горизонтальной, а затем и вертикальной "змейкой" для равномерного распределения продукта. Обработка происходит только подетально.
- 5) Избегайте попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности воздуха при нанесении.
- 6) Обязательно участки должны обрабатываться внахлест.
- 7) Ceramic Pro Light наносится также на фары, диски, внешние пластиковые, резиновые и хромированные элементы автомобиля.
- 8) После нанесения через 1-2 мин без нажима располировываем микрофиброй прямыми движениями, убирая все излишки с поверхности. Круговые движения запрещены. Рекомендуется при располировке начинать с коротких интенсивных движений и заканчивать длинными во всю длину обрабатываемого элемента корпуса авто.
- 9) После обработки Ceramic Pro Light автомобиль должен отстояться в сухом боксе не менее 3х часов (в идеале 8 часов). Не мойте автомобиль в течении недели, чтобы покрытие набрало максимальные свойства.
- 10) Видеоинструкцию по нанесению можно посмотреть на нашем сайте.